

S 5 TPE

Gaine souple en tissu polyester enduit de TPE, renforcée d'une spirale acier

Applications	extraction des gaz d'échappement, bras d'extraction, aspiration de vapeur, extraction de fumées, extraction d'air
Construction	Tissu polyester enduit de TPE, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre
Température	-40°C jusqu'à 150°C
Propriétés	bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, imputrescible, résistance aux intempéries, très bonne résistance à la température



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
38	42,00	0,40	38	0,35	0,15	3,16	10	ND58003800K
38	42,00	0,40	38	0,35	0,15	4,73	15	ND58003800M
38	42,00	0,40	38	0,35	0,15	1,89	6	ND58003800G
40	44,00	0,40	40	0,35	0,15	1,99	6	ND58004000G
40	44,00	0,40	40	0,35	0,15	3,32	10	ND58004000K
40	44,00	0,40	40	0,35	0,15	4,98	15	ND58004000M
51	55,00	0,40	51	0,35	0,10	2,52	6	ND58005100G
51	55,00	0,40	51	0,35	0,10	4,20	10	ND58005100K
51	55,00	0,40	51	0,35	0,10	6,31	15	ND58005100M
60	64,00	0,40	60	0,35	0,08	7,39	15	ND58006000M
60	64,00	0,40	60	0,35	0,08	2,96	6	ND58006000G
60	64,00	0,40	60	0,35	0,08	4,93	10	ND58006000K
63	67,00	0,40	63	0,35	0,08	2,72	6	ND58006300G
63	67,00	0,40	63	0,35	0,08	4,54	10	ND58006300K
63	67,00	0,40	63	0,35	0,08	6,81	15	ND58006300M
76	80,00	0,40	76	0,20	0,07	3,28	6	ND58007600G
76	80,00	0,40	76	0,20	0,07	5,46	10	ND58007600K
76	80,00	0,40	76	0,20	0,07	8,19	15	ND58007600M
80	84,00	0,40	80	0,20	0,06	3,45	6	ND58008000G
80	84,00	0,40	80	0,20	0,06	5,74	10	ND58008000K
80	84,00	0,40	80	0,20	0,06	8,62	15	ND58008000M
90	94,00	0,40	90	0,20	0,06	6,45	10	ND58009000K

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
90	94,00	0,40	90	0,20	0,06	9,68	15	ND58009000M
90	94,00	0,40	90	0,20	0,06	3,87	6	ND58009000G
102	107,00	0,40	102	0,15	0,05	3,50	6	ND58010200G
102	107,00	0,40	102	0,15	0,05	5,84	10	ND58010200K
102	107,00	0,40	102	0,15	0,05	8,76	15	ND58010200M
120	125,00	0,40	120	0,15	0,04	4,11	6	ND58012000G
120	125,00	0,40	120	0,15	0,04	6,84	10	ND58012000K
120	125,00	0,40	120	0,15	0,04	10,26	15	ND58012000M
127	132,00	0,40	127	0,13	0,04	4,34	6	ND58012700G
127	132,00	0,40	127	0,13	0,04	7,23	10	ND58012700K
127	132,00	0,40	127	0,13	0,04	10,85	15	ND58012700M
140	145,00	0,40	140	0,12	0,04	4,78	6	ND58014000G
140	145,00	0,40	140	0,12	0,04	7,96	10	ND58014000K
140	145,00	0,40	140	0,12	0,04	11,94	15	ND58014000M
150	155,00	0,40	150	0,11	0,04	4,13	6	ND58015000G
150	155,00	0,40	150	0,11	0,04	6,88	10	ND58015000K
150	155,00	0,40	150	0,11	0,04	10,32	15	ND58015000M
152	157,00	0,40	152	0,11	0,04	4,18	6	ND58015200G
152	157,00	0,40	152	0,11	0,04	6,97	10	ND58015200K
152	157,00	0,40	152	0,11	0,04	10,45	15	ND58015200M
160	165,00	0,40	160	0,09	0,03	7,33	10	ND58016000K
160	165,00	0,40	160	0,09	0,03	10,99	15	ND58016000M
160	165,00	0,40	160	0,09	0,03	4,40	6	ND58016000G
180	185,00	0,40	180	0,08	0,02	4,94	6	ND58018000G
180	185,00	0,40	180	0,08	0,02	8,23	10	ND58018000K
180	185,00	0,40	180	0,08	0,02	12,35	15	ND58018000M
203	209,00	0,40	203	0,08	0,02	7,97	6	ND58020300G
203	209,00	0,40	203	0,08	0,02	13,28	10	ND58020300K
254	260,00	0,40	254	0,07	0,02	6,48	6	ND58025400G
254	260,00	0,40	254	0,07	0,02	10,80	10	ND58025400K
305	311,00	0,40	305	0,05	0,01	7,76	6	ND58030500G
305	311,00	0,40	305	0,05	0,01	12,94	10	ND58030500K
400	406,00	0,40	400	0,04	0,01	11,92	6	ND58040000G
400	406,00	0,40	400	0,04	0,01	19,86	10	ND58040000K
500	506,00	0,40	500	0,03	0,01	14,86	6	ND58050000G
500	506,00	0,40	500	0,03	0,01	24,77	10	ND58050000K